



性能参数
Properties Data Sheet

产品类别 Description	PP-TD20	牌 号 Grade	PM4BK-S14		
检测标准 Test standards	ISO	样品处理 handling	23°C、24h	测试环境 Environment	23°C、50%H
检测项目 Properties	检测方法 Test method	单位 Unit	典型值 Typical values	备注 Remark	
熔体流动速率 Melt flow rate	ISO 1133	g/10min	14	230°C2.16kg	
拉伸强度 Tensile strength	ISO 527	MPa	22		
断裂伸长率 Elongation at break	ISO 527	%	30		
弯曲强度 Flexural strength	ISO 178	MPa	35		
弯曲模量 Flexural modulus	ISO 178	MPa	2000		
Izod 缺口冲击强度 Izod notched impact strength	ISO 180	KJ/m ²	7		
水平燃烧速度 Horizontal burning speed	ISO 1210	mm/min	40		
灼烧残余 Ashy	ISO 3451	%	18~22		
收缩率 Mould shrinkage	JULONG 法	%	0.9~1.1		
备注:					

注：以上数据为典型值，仅供选材参考。

Note: The above data are typical, as reference only.